

Inhaltsverzeichnis	Seite	Sommaire	Folio
Material, Programm Zusammensetzung, Formate, Sortiment, Eigenschaften	2	Matériaux, programme Composition, formats, assortiment, caractéristiques	2
Technische Daten	3	Données techniques	3
Zulässige Belastungen	4	Charges admissibles	4
Transport, Lagerung	5	Transport, stockage	5
Maschinelle Bearbeitung	6	Façonnage à la machine	6
Bearbeitungsmittel	7	Moyens de façonnage	7
Kantenausführung	8	Façon des chants et arêtes	8
Befestigung Unterkonstruktion, Befestigungsabstände, Befestigungsmittel Fugenausbildung ■ Innenanwendungen ■ Aussenanwendungen	9 10	Fixation Sous-construction, distances entre fixations, moyens de fixation Façon des joints ■ Applications intérieures ■ Applications extérieures	9 10
Anwendungen	11	Applications	11
Konstruktion Treppengeländer	12	Construction Garde-corps	12
Merkblätter Siehe Kapitel DURIPANEL		Notices Voir chapitre DURIPANEL	

Originalplatten
Panneaux standard
Formate
Formats
 2600 × 1250 mm
 3100 × 1250 mm

Ungeschliffen
Non calibrés

Dicke Epaisseur mm	Gewicht Poids kg/m ²
8	10,0
10	12,5
12	15,0
14	17,5
16	20,0
18	22,5
20	25,0
24	30,0
28	35,0
32	40,0
36	45,0
40	50,0

Geschliffen
Calibrés

Dicke Epaisseur mm	Gewicht Poids kg/m ²
7	8,8
9	11,3
12	15,0
14	17,5
16	20,0
18	22,5
22	27,5
25	31,3
30	37,5
32	40,0
37	46,3

Material, Programm

CEMSPAN/CEMCOLOR ist eine zementgebundene Spanplatte. Sie besteht aus ca. 65 Vol. % Holzspänen und ca. 35 Vol. % mineralischen Bindemitteln, hauptsächlich Zement. Durch Imprägnierung mit Mineralsalzen und die Ummantelung mit Zement werden die Holzspäne widerstandsfähig gegen klimatische Einflüsse, Pilz- und Termitenbefall, Verrottung und Feuer.

Plattenqualität

CEMSPAN wird ungeschliffen oder geschliffen geliefert (Originalfarbe graubraun). Die Originalplatten sind je nach Anwendung allseitig 10 mm anzuschneiden, da sie eine Massetoleranz von ± 2,0 mm aufweisen.

CEMCOLOR ist durchgefärbt und wird **nur mit geschliffener Oberfläche** ausgeliefert.

Nutzbreite

Die Platten müssen in der Breite je 75 mm besäumt werden (Farbunterschiede im Randbereich).

Dickentoleranzen

ungeschliffen

8–15 mm	± 1,0 mm
16–27 mm	± 1,5 mm
28–32 mm	± 2,0 mm
36–40 mm	± 4,0 mm

CEMSPAN/CEMCOLOR
geschliffen ± 0,3 mm (gemäß DIN)

Materialeigenschaften

Folgende Eigenschaften zeichnen CEMSPAN/CEMCOLOR aus:

- Das behandelte und mit Zement ummantelte Holz bietet keinen Nährboden für holzspezifische Schädlinge.
- Der Verbund Zement/Holz ist derart, dass Feuchtigkeitsbeständigkeit, aber auch Witterungs- und Verrottungsbeständigkeit gewährleistet sind.
- CEMSPAN/CEMCOLOR weist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Feuchte auf und kann daher auch in extrem feuchten Räumen wie z.B. Stallungen eingestzt werden.
- CEMSPAN/CEMCOLOR ist quasi nicht brennbar (Brandkennziffer 6q.3) und erlaubt hohe Feuerwiderstände bei Brandschutzkonstruktionen.
- Erfolgt eine Oberflächenbehandlung wie Anstrich oder Putz, sind die Stossfugen zu zeigen (Rissgefahr).
- Zuschnitt und allgemeine Verarbeitung erfolgen mit normalen Hartmetallwerkzeugen, wie sie auch für kunstharzbelegte Holzspanplatten verwendet werden.

Matériaux, programme

CEMSPAN/CEMCOLOR est un panneau en particules de bois liées au ciment. Il est composé d'environ 65% de copeaux de bois et 35% de liants minéraux, principalement de ciment. Par imprégnation préliminaire avec des sels minéraux et l'enrobage de ciment, les copeaux deviennent résistants aux influences chimiques et climatiques, aux cryptogames et aux termites, à la putréfaction et au feu.

Qualité

CEMSPAN est livré non-calibré ou calibré (couleur originale gris-brun). Selon leur utilisation, les panneaux originaux doivent être rognés de 10 mm sur tous les côtés car tolérance dans les dimensions de ± 2,0 mm.

CEMCOLOR est coloré dans la masse et livré **seulement** dans la **qualité calibrée**.

Largeur utile

Les panneaux doivent être rognés de 75 mm de part et d'autre (différences de teintes en bordure de panneau).

Tolérances d'épaisseur

non calibrés

8–15 mm	± 1,0 mm
16–27 mm	± 1,5 mm
28–32 mm	± 2,0 mm
36–40 mm	± 4,0 mm

CEMSPAN/CEMCOLOR
calibré ± 0,3 mm (selon DIN)

Caractéristiques spécifiques

CEMSPAN/CEMCOLOR se distingue par les caractéristiques suivantes:

- Le bois traité enrobé de ciment ne présente aucun milieu favorable aux parasites.
- L'aggloméré bois-ciment garantit une excellente résistance à l'humidité, aux intempéries et à la putréfaction.
- CEMSPAN/CEMCOLOR présente une haute stabilité aux vapeurs agressives comme existant dans les écuries par exemple.
- CEMSPAN/CEMCOLOR est quasiment incombustible (classe de comportement au feu 6q.3) Il offre une résistance efficace contre l'incendie pour les constructions coupe-feu.
- Lors d'un traitement de surface au moyen de laques ou crétis, les joints plats devront rester visibles (risques de fissure).
- Débitage et façonnage avec l'outilage métal dur usuel comme pour les panneaux agglomérés à base de résine synthétique.

	Technische Daten	Données techniques
~ 1250 kg/m ³	Rohdichte ■ im Mittel bei 10% Feuchtigkeit	Poids spécifique ■ En moyenne avec 10% d'humidité
9 ± 3 M.-%	Feuchtigkeitsgehalt ■ für Lieferung ab Werk	Teneur en humidité ■ Humidité livraison départ usine
9 MPa	Biegezugfestigkeit ■ Mindestwert (5% Fraktilwert, Last 90° zur Plattenebene)	Résistance à la flexion ■ Valeur minimale (fractile 5%, charge perpendiculaire au plan du panneau)
7000 MPa	Elastizitätsmodul ■ Last 90° zur Plattenebene	Module d'élasticité ■ Charge perpendiculaire au plan du panneau
0,5 MPa	Querzugfestigkeit	Résistance à la traction transversale
16,5 MPa	Druckfestigkeit	Résistance à l'écrasement
1,5‰	Längenänderung ■ bei 30% rel. Luftfeuchteänderung	Dilatation en longueur ■ Par changement d'humidité de 30%
< 1%	Dickenquellung ■ nach 24 Std. Wasserlagerung	Gonflement en épaisseur ■ Après 24 h dans l'eau
0,35 W/m °K	Wärmeleitfähigkeit ■ Rechenwert	Conductivité thermique ■ Valeur de calcul
[DIN 4108] 20/50	Wasserdampfdiffusion ■ Diffusionswiderstandszahl	Diffusion de vapeur ■ Coefficient de résistance
Ia = 34 dB (A)	Luftschall-Isolationsindex ■ Plattendicke 18 mm	Indice d'isolation acoustique contre les sons aériens ■ Panneau épaisseur 18 mm
pH 11–13	Alkalität	Alcalinité
VKF/AEAI 6q.3/[DIN 4102] B1	Brandklassierung	Classification de feu

(Datenquelle: Produktehersteller)

(Source des données: fabricant des produits)

Zulässige Belastungen**Charges admissibles****Basis**

Aus der Tabelle ist die zulässige Belastung für Böden aus CEMSPAN/CEMCOLOR bei gleichmäßig verteilter (ruhender) Last zu entnehmen.

Die Stützweiten von Achse zu Achse gelten für eine Durchbiegung von max. 1/300 der Spannweite, resp. für eine Biegezugsspannung von 18 kg/cm². Die Rechnung basiert auf einem E-Modul von 30'000 kg/cm², ohne Berücksichtigung einer durch den Kriechvorgang oder anderer Einflüsse bedingten Formveränderung. Das Eigengewicht der Platte wurde berücksichtigt.

Die Werte der verteilten Belastung stellen die zusätzliche Last dar und gelten für Platten mit Lieferfeuchtigkeit (9 + 3%), bei einer minimalen Plattenbreite = Stützenweite in mm. Wo Einzellasten, zum Beispiel durch Begehen eines Daches, während des Einbaus zu erwarten sind, muss aus Sicherheitsgründen eine statische Berechnung erstellt werden. Für Balkonböden ist eine Rückfrage beim Technischen Dienst erforderlich.


Bases

Les valeurs admissibles pour les sols en CEMSPAN/CEMCOLOR en fonction d'une charge (au repos) répartie uniformément peuvent être extraites de la tabelle ci-après.

Les distances entre appuis (axe à axe) sont valables pour une flexion maximale de 1/300 de la portée, respectivement pour une traction de flexion à la rupture de 18 kg/cm². Le calcul est basé sur un module E de 30'000 kg/cm² sans tenir compte des modifications formelles dues au flUAGE ou autres facteurs. Le poids propre du panneau a été pris en considération.

Les chiffres mentionnés représentent des charges additionnelles. Ils sont valables pour des panneaux avec la teneur en humidité au moment de la livraison départ usine (9 + 3%) et pour une largeur minimale du panneau égale à la distance entre appuis en mm. Là où des charges unitaires concentrées peuvent être rencontrées, par exemple lors du foulage d'un toit pendant la pose, un calcul statique sera à effectuer pour des raisons de sécurité.

Pour les planchers de balcons, consulter nos services techniques.



**Ein- und Zweifeldträger****Appuis pour une ou deux travées**

Gleichmäßig verteilte Belastung [kg/m²]
Charge répartie uniformément [kg/m²]

Dicke Epaisseur [mm]	100	150	200	250	300	400	500	600
12	400	350	310	280	270	250	230	220
16	540	470	420	400	360	340	310	290
18	610	530	480	450	410	390	350	330
20	680	590	530	500	460	430	390	370
22	750	650	580	550	510	470	430	410
24	820	720	640	600	560	520	470	450
28	960	840	750	710	660	610	560	530
30	1030	900	800	760	710	650	600	560
32	1100	960	860	810	760	700	640	600
36		1100	970	920	860	780	720	680
37			1010	950	880	800	740	690
40			1100	1050	950	880	800	700

Transport, Lagerung**Transport, stockage****Transport**

CEMSPAN/CEMCOLOR wird mit Stahlbändern zu Paketen gebunden. Beim Binden dieser Pakete auf dem Fahrzeug ist darauf zu achten, dass die Plattenkanten nicht beschädigt werden. Die Platten sind während des Transports vor Feuchtigkeit zu schützen. Einzelne Platten sind stehend zu transportieren.

**Richtige Lagerung****Entreposage correct****Lagerung**

CEMSPAN/CEMCOLOR-Platten sind trocken zu lagern.

- Flachliegend, auf trockenen Lagerhölzern mit Zwischenauflagen gestapelt, lagern.
- Mit Plane oder Plastikfolie gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen.

Transport

Les panneaux CEMSPAN/CEMCOLOR sont mis en paquets et cerclés avec des feuilards. Lors du cerclage des paquets sur un véhicule, ne pas endommager chants et arêtes. Pendant le transport, protéger les panneaux de toute humidité. Les panneaux individuels sont à transporter de chant.


Stockage

Les panneaux CEMSPAN/CEMCOLOR doivent être entreposés au sec.

- Empilés à plat sur des carrelets de bois secs avec des appuis intermédiaires suffisants.
- Protégés de l'humidité et des souillures par des bâches ou des feuilles de plastique.

Eine stehende Lagerung sowie die einseitige Be- und Entfeuchtung von Platten ist zu vermeiden!

Eviter de stocker les panneaux de chant et empêcher toute humidification ou déshumidification unilatérale!



Maschinelle Bearbeitung

Für die Bearbeitung von CEMSPAN/CEMCOLOR-Platten können gleiche Maschinen und Werkzeuge wie für Spanplatten verwendet werden. Dabei sind folgende Regeln zu beachten:

■ Standzeiten

Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass die Standzeiten der Werkzeuge bei der Bearbeitung von CEMSPAN/CEMCOLOR gleich sind wie bei Spanplatten.

■ Absaugung

Der Absaugung des Staubes ist besondere Beachtung zu schenken. Das höhere Staubgewicht erfordert eine ausreichende Absaugleistung der Anlage.

■ Stichsäge

Geeignet für Anpassungsarbeiten sind Sägeblätter mit Grobzahnung wie z.B. Typ T127D oder Hartmetall bestückte Stichsägeblätter (Stichsäge auf Pendelhub einstellen).

■ Bohren

CEMSPAN/CEMCOLOR ist mit normalen, handelsüblichen Bohrmaschinen (nicht Schlagbohrer) mit hoher Tourenzahl zu bohren. Es sind HSS-Stahlbohrer zu verwenden.

Werkzeuge

Für rauhere Arbeiten sind eher die kleineren, für feinere Arbeiten eher die höheren Schnittgeschwindigkeiten zu wählen. Nicht zu empfehlen ist der Einsatz von feinen Spezialsägen wie OERTLI-DUO-BFF oder Hartmetall-Sägen mit Hohlschliff. Die empfindlichen Schneiden nutzen sich rasch ab.

Façonnage à la machine

Les panneaux CEMSPAN/CEMCOLOR peuvent être façonnés sur les machines et avec l'outillage utilisés pour les panneaux de particules. Observer les règles suivantes:

■ Durée d'usage

La pratique a démontré que la tenue de coupe est la même pour le façonnage des panneaux CEMSPAN/CEMCOLOR que pour celui des panneaux de particules courants.

■ Installation d'aspiration

L'aspiration de la poussière mérite une attention particulière. En raison de son poids, il est indispensable de disposer d'une installation d'une puissance d'aspiration suffisante.

■ Scies sauteuses






Pour les travaux d'adaptation conviennent des lames de scie à denture grossière type T127D ou en métal dur (scie réglée sur mouvements oscillants).

■ Perçages

Les panneaux CEMSPAN/CEMCOLOR peuvent être percés avec les machines courantes sur le marché et travaillant à un régime élevé (mais pas avec les perceuses-frappeuses). Utiliser des mèches HSS (acier rapide).

Outilage

Choisir de préférence les petits régimes de coupe pour les travaux ordinaires et les vitesses élevées pour les travaux de précision. Il est déconseillé d'utiliser des lames de scie avec tranchants fins comme la lame OERTLI-DUO- BFF ou des lames en métal dur avec tranchant creux, délicats et s'usant très rapidement.

AV 10**AL 10****B 52****B 101****DUO-KS****Bearbeitungsmittel****Moyens de façonnage****A**

Zum Schneiden von rohen CEMSPAN-Platten sind HM-Sägeblätter AV 10, AL 10 und B 52 zu verwenden.

A

Lames de scie MC type AV10, AL 10 ou B 52 pour le débitage des panneaux CEMSPAN bruts.

\varnothing Sägeblatt \varnothing lame circulaire	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Zähnezahl Nombre de dents	24–48	35–60	45–66	48–78
U/min. t/min.	3000	1500	1500	1500

B

Schnittgeschwindigkeit für Hartmetall-Fräser (nuten, fälzen, verbinden), 25 - 35 m/sec.

B

Vitesses de coupe pour fraises en métal dur (pour rainures, feuillures, etc), 25 - 35 m/sec.

\varnothing Fräser \varnothing fraise	120 mm	160 mm	180 mm	200 mm
U/min. t/min.	4500	4500	3000	300

Für Höchstleistungen stehen heute auch Sägen und Werkzeuge mit Diamantschneiden (DIA) zur Verfügung.

Pour les plus hautes exigences, il est aujourd'hui aussi possible d'utiliser des lames de scie et des fraises avec tranchants diamantés (DIA).

Kantenausführung**Façon des chants et arêtes**

Auf Anfrage können die Kanten gefast, gefälzt, genutet oder mit verzahntem Gehrungsgprofil geliefert werden.

Sur demande, les panneaux peuvent être livrés avec chanfrein, battue (feuillure) rainure ou encore avec un onglet à profil spécial.

■ Nut

■ Rainure




■ Stufenfalz

■ Feuillures




■ Fasen

■ Chanfreins



■ Gehrungsschnitt

■ Onglet



■ verzahnter Gehrungsschnitt

■ Onglet à dents

**Bearbeitungsservice**

Unsere routinierte Bearbeitungsequipe erledigt Ihre Bestellung massgenau, zuverlässig und termingerecht.

Service de façonnage

Notre équipe responsable du façonnage exécute vos ordres avec dextérité, consciencieusement et dans les délais convenus.

Befestigung**Fixation****■ Unterkonstruktion**

Die korrekte Montage von CEMSPAN/CEMCOLOR verlangt eine plane, solide und trockene Unterlage (z.B. Lattenrost, Holz- oder Metallrahmen).

■ Befestigungsabstände


Für eine aussteifende Konstruktion sind die Randabstände um 50% zu erhöhen. Die angegebenen Masse sind Richtwerte, bei Abweichungen davon sind entsprechende Versuche durchzuführen.

■ Sous-construction

Le montage correct des panneaux CEMSPAN/CEMCOLOR exige une sous-construction plane, solide et sèche (lattage, châssis bois ou métal, par ex.).

■ Ecartement des points de fixation

Pour les parties de construction rigides, la distance du bord est à augmenter de 50%. Les données ci-dessous ont une valeur indicative; si l'on veut s'en écarter, procéder à des essais.



Plattendicken

max. Befestigungsabstand

am Plattenrand

in der Plattenmitte

Epaisseurs

Ecartement max. des points de fixation

en bord du panneau

en milieu du panneau

	A	B
8 - 14 mm	200-300 mm	400-500 mm
16 - 24 mm	300-400 mm	500-600 mm
> 24 mm	400-500 mm	600-700 mm

Bei Auflasten, z.B. Decken mit Isolation usw. oder grossen Sogkräften, müssen Befestigungsabstände und Befestigungsart den Belastungen von Fall zu Fall angepasst werden (Randbelastungen).

- In Abhängigkeit der Unterkonstruktion ist der Durchmesser der Bohrung genügend zu bemessen (Längenänderungsverhalten).
- Die Platten sind vorzubohren und zu verschrauben.
- Es empfiehlt sich, gegen Rost geschützte Befestigungsmittel zu verwenden.
- Die Grösse der Auflageflächen, insbesondere bei Stössen, ist entsprechend den auftretenden Belastungen und unter Berücksichtigung der Befestigungsmittel (Randabstand) zu wählen.

■ Befestigungsmittel


CEMSPAN/CEMCOLOR-Platten werden mit Flachrundkopfschrauben montiert. Die Vorbohrung sollte 2 mm grösser gewählt werden als der Schraubenschaft, damit das Material schwinden und wachsen kann.

En présence de surcharges (par ex. plafonds avec isolation) ou de forces de succion importantes, l'écartement des points de fixation et le mode de fixation doivent être adaptés de cas en cas (charges marginales).


- Le diamètre des trous à prépercer doit être dimensionné en fonction de la sous-construction (comportement à la dilatation longitudinale).
- Les panneaux sont à prépercer et visser.
- Il est recommandé d'utiliser des moyens de fixation traités contre la corrosion.
- Le dimensionnement des surfaces d'appui, spécialement au niveau des joints, doit être adapté en fonction des charges exercées et en tenant compte du moyen de fixation (distance du bord).

■ Moyens de fixation


Les panneaux CEMSPAN/CEMCOLOR sont fixés par vis à tête plate. Le perçage préalable devrait être 2 mm plus grand que le diamètre du corps de la vis afin de garantir la retrait et la dilatation du matériau.

Fugenausbildung**Innenanwendungen**


- **Sichtbar geschraubt mit Fuge**
Einfache Befestigung mit handelsüblichen Schrauben (Rundkopf, Linsenkopf, Senkkopf). Platten müssen für die Verschraubung vorgebohrt werden. Der Lochdurchmesser beträgt 2 mm mehr als der Durchmesser der Schrauben.




- **Stossverbindung mit Nut und GEAFLEx-Feder verleimt**
Möglich ab Plattendicke 12 mm. Da CEMSPAN/CEMCOLOR ein starkes Schwind- und Quellverhalten (2%) aufweist, empfehlen wir die Kanten beim Stoss leicht zu fasen. Plattendicke 18 mm entspricht einer F 30 / EI 30-Verkleidung.




- **Montage mit Hutprofil**
Die Befestigung mittels Hutprofil aus Stahl (bandlackiert) oder Aluminium erlaubt, Platten ab 18 mm festzuklemmen. Bei Plattenbreiten über 700 mm ist eine Verschraubung in der Plattenmitte notwendig.



- **Montage mit überfälzten Leisten**
Mit dieser Befestigung ist eine verdeckte Montage ohne sichtbare Verschraubung möglich. Die Falzleiste, welche an die CEMSPAN oder CEMCOLOR-Platte geschraubt wird, ist zusätzlich mit einem geeigneten Leim zu kleben.

**Aussenanwendungen
(CEMSPAN ungeschliffen)**

Die Befestigung erfolgt mittels Flachrundkopfschrauben. Die Vorbohrung sollte ca. 2 mm grösser sein als der Durchmesser des Schraubenschaftes. Der Abstand zwischen zwei Platten ist genügend gross zu bemessen (min. 5–7 mm), damit die Platten schwinden und wachsen können. Die Unterkonstruktion ist mittels Gummifugenband vor Wasser zu schützen.



Wird CESMPAN im Aussenbereich als Wand eingesetzt, empfehlen wir die horizontal laufenden Kanten mit 30° zu hinterschrägen. So kann kein Wasser in den Hinterlüftungsbereich fliessen. Eine allseitige Beschichtung der Platten gemäss unserer Empfehlung ist unumgänglich.

Façon des joints**Applications intérieures**

- **Vissage visible avec joint**
Fixation simple avec vis usuelles (tête ronde, tête cône bombée, tête noyée). Les panneaux doivent être prépercés pour le vissage. Diamètre des trous 2 mm plus grand que celui des vis.

- **Assemblage avec rainure et languette GEAFLEx collée**
Possible dès épaisseur 12 mm. Comme CEMSPAN/CEMCOLOR présente un facteur de dilatation et de retrait important (2%), nous recommandons de chanfreiner légèrement les chants au joint. L'épaisseur 18 mm correspond à un revêtement F 30 / EI 30.

- **Montage avec profilé chapeau**
La fixation avec profilé chapeau en acier (laqué en bande) ou aluminium permet de serrer des panneaux dès 18 mm. Pour les largeurs supérieures à 700 mm, un vissage intermédiaire est nécessaire.

- **Montage avec listeaux à battue**
Cette fixation permet un montage caché sans vissage apparent.

Le listeaux à battue, vissé au panneau CEMSPAN ou CEMCOLOR, doit aussi être fixé par une colle adéquate.

CEMCOLOR ne doit pas être utilisé pour des applications extérieures!

**Applications extérieures
(CEMSPAN non calibré)**

Fixation à l'aide de vis à tête plate. Le préperçage est à faire 2 mm plus grand que le diamètre de la tige des vis. La distance entre deux panneaux doit être suffisante (min. 5–7 mm) afin de tenir compte de leur dilatation et de leur retrait.

La sous-structure est à protéger de l'eau au moyen de ruban de caoutchouc.

Si CEMSPAN est utilisé en tant que paroi extérieure, nous recommandons de biaiser à 30° les chants orientés horizontalement. Ainsi, une pénétration d'eau dans la zone d'aération intermédiaire peut être évitée. Un traitement des chants et des surfaces des panneaux selon nos recommandations est indispensable.

Anwendungen

Folgende Auflistung soll Ihnen Einblick geben, wie vielseitig CEMSPAN und CEMCOLOR einsetzbar sind.

CEMSPAN/CEMCOLOR

- Brandschutzbekleidungen
- Ästhetische Anwendungen
- Schrankfronten
- Perforierte Anwendungen (Akustik)
- Trennwände
- Deckenverkleidungen
- Stützenverkleidungen
- Schallschutzwände
- Schallschutz im Dach
- Böden
- Treppengeländer

- Fassadenverkleidungen
- Riegelbauten

Applications

La liste suivante vous donne un aperçu de la variété des applications possibles des panneaux CEMSPAN et CEMCOLOR.

CEMSPAN/CEMCOLOR

- Revêtements de protection incendie
- Applications esthétiques
- Applications perforées (acoustique)
- Cloisons
- Plafonds
- Portes d'armoires murales
- Revêtements de piliers
- Parois phoniques
- Isolation phonique de toiture
- Planchers
- Garde-corps


- Revêtements de façades
- Façades en colombage

Für Aussenanwendungen ist CEMCOLOR nicht geeignet.

CEMCOLOR ne convient pas aux applications extérieures.

Unsere Anwendungstechniker können Sie volumnfänglich beraten.


Nos techniciens vous conseillent en tous points.

**Skizze 1**

Befestigung mit Schrauben M10 in Doppelreihe

Figure 1

Fixation avec vis M10 en rangée double



Ab Dicke 36 mm ist die Befestigung mit eingesenkter Schraube möglich

La fixation avec vis noyée est possible dès 36 mm d'épaisseur

Treppengeländer

CEMSPAN/CEMCOLOR wurden für den Einsatz nichtbrennbarer Treppengeländer gemäss den Anforderungen der SIA-Norm 261 getestet und darf als solche eingesetzt werden, sofern diese nicht einem möglichen Menschen gedränge ausgesetzt werden. Bei der Planung und Ausführung sind die Anforderungen der SIA-Norm 358 zu beachten.

Anforderungen

- Es sind Plattendicken ab 30 mm einzusetzen (Dicken ab 30 mm werden nicht am Lager geführt - Lieferfrist auf Anfrage).
- Stossverbindungen schwächen die Konstruktion, daher sind so wenig Stösse wie nötig einzuplanen.
- Eine Anwendung ohne feste Verbindung der Platten im Treppenauge bedingt zwingend eine statische Entlastung mittels zusätzlichem Pfosten. Nur so können die Stosskräfte, die auf das Treppengeländer einwirken, aufgenommen werden.
- Ein Handlauf seitlich angeschraubt oder aufgesetzt ist empfehlenswert.
- Allfällige Stossfugen sind mit Nut und GEAFLLEX-Feder auszubilden (Plattendicke ab 36 mm mit GEAFLLEX 30×12 mm, Plattendicke < 36 mm mit GEAFLLEX 30×7 mm).
- Die Befestigung hat mit Schrauben M10, Unterlagsscheiben 30 mm und Betonanker zu erfolgen. Diese sind in jedem Fall in einer Doppelreihe anzubringen (Skizze 1). Auch bei kurzen Plattenstücken sind min. 2×2 Befestigungspunkte im Abstand «a» anzubringen.

Garde-corps

CEMSPAN et CEMCOLOR ont été testés pour l'application en tant que garde-corps incombustible selon les exigences SIA 261 et homologués en tant que tel pour autant que ceux-ci ne soient pas exposés à une cohue possible. Les exigences de la norme SIA 358 sont à considérer dans la planification et l'exécution.

Exigences

- Utiliser les panneaux dès 30 mm d'épaisseur (les épaisseurs supérieures à 30 mm ne sont pas en stock. Délai de livraison sur demande).
- Les jointolements affaiblissent la construction; en conséquence, limiter au maximum la quantité nécessaire lors de la planification.
- Une application sans arrimage au niveau du limon doit absolument être compensée par une reprise statique des charges au moyen de poteaux supplémentaires. Ce n'est que de cette façon que les forces de poussée agissant sur le garde-corps peuvent être absorbées.
- Visser impérativement la main courante latéralement ou sur le chant du panneau.
- Exécuter les joints plats éventuels avec rainure et languette GEAFLLEX (épaisseur de panneau dès 36 mm avec GEAFLLEX 30×12 mm, jusqu'à 36 mm avec GEAFLLEX 30×7 mm).
- Fixation par vis M10 avec rondelles 30 mm et ancrage dans béton. Prévoir impérativement la fixation en double rangée (fig. 1). Même les panneaux courts sont à fixer par 2×2 points distancés de la mesure «a».

Für Treppen, bei denen ein Menschgedränge auftreten kann, darf CEMSPAN / CEMCOLOR nicht eingesetzt werden!

CEMSPAN / CEMCOLOR ne doit pas être utilisé pour les garde-corps d'escaliers pouvant être exposés à une cohue éventuelle!

Dicke Epaisseur	Schrauben-Einsenkung Noyure des vis	Abstand a Distance a	Einsatz wenn Menschen gedränge möglich Résistance à la cohue
30 mm	nein non	max. 350 mm	nein non
33 mm	nein non	max. 400 mm	nein non
37 mm	nein non	max. 500 mm	nein non
37 mm	max. 14 mm	max. 350 mm	nein non